

# ULTIMA II – technický list

strana 1(1)

**Permanentní ochrana proti graffiti v provedení matném a lesklém, pro použití v exteriérech a interiérech na podkladech natřených a bez nátěru.**

## POPIS VÝROBKU :

- 1) Dvousložková vodní disperze, bez nepříjemného zápachu
- 2) V matném provedení je ochranný film průsvitný, v lesklém provedení je průhledný.
- 3) Vyznačuje se dobrou přilnavostí k porézním i neporézním povrchům.
- 4) Dobře odolává nepřízní počasí.
- 5) I po početných odstraněních graffiti pomocí **ULTIMA NET II.** a **ECO COLOUR REMOVER**, ochranný film zůstává neporušený.

## HLAVNÍ OBLAST POUŽITÍ :

- Povrchy natřené, matné, saténové a lesklé.
- R.P.E., hrubá omítka s plastickým vzorem.
- Nádobý z PVC, panely dopravního značení na silnicích.
- Jakýkoliv choulostivý povrch, citlivý k působení rozpouštědel.

**Poznámka :** Matné nebo lesklé provedení volte podle typu povrchu, který plánujete ochránit. Před aplikací na hrubých nenatřených podkladech použijte nejdříve ULTIMA PRIMER (nátěr v jedné vrstvě), který brání vzniku vlhkého vzhledu povrchu.

## NÁVOD K POUŽITÍ :

Smíchejte pryskyřici s vytvrzovačem tak, aby vznikla homogenní směs. Takto připravenou směs použijte nejdříve v **následujících 3 hodinách**. Štětcem nebo válečkem naneste jednu vrstvu na očištěný povrch, zbavený prachu a jiných usazenin. Celý povrch musí být ošetřen rovnoměrně, nesmí se objevit nenatřená místa ani místa s přebytkem nátěru.

**Důležité :** před nanesením ochranného nátěru – rozpouštědlová fasádní barva musí schnout minimálně 8 dní, fasádní barva rozpustná ve vodě alespoň 3 dny.

Pro dokonalé spojení první a druhé ochranné vrstvy **je důležité, aby nedošlo ke kompletní polymerizaci první vrstvy**. Druhou vrstvu nanášejte 1 – 2 hodiny po nanesení první vrstvy, tj. v době, **kdy je ještě první vrstva lepkavá**.

Štětce nebo válečky umyjte ve vodě okamžitě po ukončení práce. Nátěr začne získávat své ochranné vlastnosti po 72 hodinách schnutí a tyto vlastnosti každým dalším dnem zesilují. Ošetřený povrch nesnese déšť po dobu 8 hodin od nanesení druhé ochranné vrstvy. Informujte se o počasí ještě před zahájením prací.

## ODSTRANĚNÍ GRAFFITI :

### 1) SPREJE A BARVY

Použijte naše rozpouštědlo **ULTIMA NET II. roztok nebo gel**.

Nechte přípravek působit, poté ho jemným kartáčováním rozvolněte, opláchněte vodou. Rozrušené graffiti můžete odstranit také tlakovou vodou.

### 2) FIX

Použijte **ULTIMA NET II.** Přípravek naneste na graffiti a drhněte hadrem. Jsou-li po odstranění graffiti patrné barevné stíny, použijte **SHADOW ERASER**. Nechte přípravek působit do úplného zmizení stínů. Nakonec povrch opláchněte vodou.

## ODSTRANĚNÍ OCHRANNÉHO NÁTĚRU ULTIMA II :

Chcete-li odstranit ochranný nátěr ULTIMA II., použijte přípravek **ELIMINATOR**. Nechte ho působit asi 15 minut, poté povrch opláchněte tlakovou vodou.

## VLASTNOSTI :

**Vodní roztok** – viskozita : doba průtoku při 20°C řez č. 4, 1'45" pro matný nátěr - 1'10" pro lesklý nátěr - **barva**: opalescenční - **pH** : 7,5 – slabý zápach - nehořlavý – **použitelnost** : 1 rok v případě skladování ve vyhřívané místnosti, v původním obalu – **chráňte před mrazem** – doba použitelnosti směsi pryskyřice/vytvrzovač : 3 hodiny – objemový poměr : pryskyřice: 81% - vytvrzovač : 19 % - hustota pryskyřice : 1.047 g/l – hustota vytvrzovače : 1.13 g/l – rozpouštědlo : voda – minimální teplota pro použití nátěru 5°C – průměrná spotřeba : 150 g/m<sup>2</sup> na 1 vrstvu – doba schnutí : 8 hodin při 20°C – ochrana proti graffiti : již po prvním 72 hodinách po aplikaci, každým dalším dnem se tyto vlastnosti posilují.

**Balení** : po 5 litrech (pryskyřice 4,1 l + vytvrzovač 0,9 l). **Použitelnost** : 1 rok pro výrobek v původním obalu.



### Důležité :

Protože aplikace přípravku jsou velice početné a odlišné, ověření všech není v možnostech výrobce.

Rady, které poskytujeme, mají doporučující charakter.

Pokaždé je třeba volit konkrétní postup až na základě výsledků zkoušky nátěru na malé ploše povrchu, který má být ošetřen.

Výrobce nenese odpovědnost za případné škody způsobené nevhodným použitím výrobku.

## Výhradní dovozce pro ČR a SR:

**FASCO plus, s.r.o.**, K Podjezdu 5, 140 00 Praha 4

telefon : +420 777 071 158, e-mail : [fasco@fascoplus.cz](mailto:fasco@fascoplus.cz) , [www.fascoplus.cz](http://www.fascoplus.cz) , IČO 60488603

Firma FASCO plus, s.r.o. je zapsána v obchodním rejstříku vedeném městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 27371.

Základní jmění společnosti 1.000.000,-Kč.

Vyrábí : GRAFITIX Industries s.a., 3, Rue des Carrières - 93806 EPINAY-SUR-SEINE CEDEX - FRANCE

zpracováno v lednu 2012 – nahrazuje předchozí verze